

Specialtejp för linoleum med stark vidhäftning

Linomur 45

**Blir inte skör,
förblir säker
och hållbar**

Limma linoleumväder säkert

Användningsområden:

Limsystem av specialakryl för snabb och säker limning av linoleumremсор med en tjocklek på upp till 3,2 mm. Linomur gör att man kan arbeta utan lösningsmedel och snabbt och rent. För inomhusbruk.

► Lämplig för:

- Linoleumremсор som justeringsbas

► Lämpar sig för:

- Nötning/gips
- Metall (obehandlad)
- Färgstick
- Målade ytor
- Trä
- Betong
- Keramik
- Gips (primad)
- Tapeter
- Spackelmassa (primad)

* Se "Anmärkningar om beredning"

För ytterligare material ska användningsteknisk rådgivning inhämtas.

Artikel	Rullens bredd	Beläggingsremсор
Linomur 45	45 mm	50 mm

Ger största möjliga skydd mot emissioner och bidrar till skapandet av ett hälsosamt rumsklimat. Märkt med "Blå ängeln" för lågemitterande golvlim och andra läggingsmaterial enligt RAL-UZ 113.



ÖKOLINE

TILL	Linoleumremсор som justeringsbas
PÅ	Underlag upp till 1,5 mm struktur

Beståndsdelar: Akrylat-sampolymerer, vätmedel och skumdämpare, plastfolie, papper.

Produktfördelar/egenskaper:

- Blir inte skör, förblir säker och hållbar
- Ren och snabb
- Lösningsmedelsfri
- RAL-UZ 113 / miljövänlig och lågemitterande
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

Tekniska data:

Förpackningstyp:	kartong
Rullens bredd:	45 mm
Rullens längd:	50 m
Hållbarhet:	minst 2 år
Färg:	transparent
Underlagstemperatur:	minst 18 °C
Avluftningstid:	ingen
Applikationstid:	obegränsad
Belastningsbar:	omedelbart efter limning
Svetsa/injektera fogar:	omedelbart efter limning

Anmärkningar om beredning:

- ▶ Underlaget ska vara helt torrt, hårt, bärande, plant, fritt från fett, damm och silikon enligt tillämpliga gällande nationella standarder.
- ▶ Tapeter måste skäras till/tas bort i en höjd där de fortfarande täcks av sockeln.
- ▶ Damm ska bindas med en lösningsmedelsfri primer (t.ex. UZIN PE 260).
- ▶ Beläggningen måste före limning frigöras från materialspänningar, acklimatiseras och därefter anpassas för den efterföljande användningen i rumsklimat.

Detta behöver du:


- ▶ Linomur, tryckrulle (friktionsverktyg), fanerhammare, mattniv



Bearbetning linoleum plint:



- ▶ Montera Linomur på baksidan av den i längdriktningen skurna linoleumremsan och tryck in i den bakre strukturen.



- ▶ Ta bort skyddspapperet kontinuerligt



- ▶ Applicera linoleumen drag- och spänningsfritt



- ▶ Gnugga linoleumremsorna med tryck
- ▶ Övergången mellan golv och remsor och band kan bearbetas direkt med tätningsmedel

Viktiga anmärkningar:

Förvaras på en skyddad yta som är torr, sval yta som inte är exponerad för solljus.

Beläggningsremsor kan endast limmas som bas, förutsatt att spänningar i beläggningsremsorna har tagits bort tillräcklig.

Beläggningsremsorna ska skäras på längden.

Arbets- och miljöskydd:

Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.

För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

Bortskaffning:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållsoporna.

Garanti:

UZIN ger 5 års garanti på samtliga egenskaper som garanteras i bearbetningsinstruktionerna.

- Beakta de allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för golvläggning, och de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna (EN, DIN, VOB, OE, SIA).

I varje fall måste du göra egna limtester på plats före bearbetningen.

Garantin gäller inte om:

- ovanliga influenser, speciellt av kemisk eller mekanisk karaktär påverkar produkten.
- användningen eller bearbetningen som skiljer sig från bearbetningsinstruktionerna.
- golvbeläggningen har utsatts för drag eller spänningar.
- Linomur utsätts för fukt.
- installationen har gjorts vid en temperatur under 18 °C (på väggen).
- Linomur används i områden med förhöjd luftfuktighet resp. termiska belastningar (t.ex. uterum).